(English translation of JP-H01-89375 U) $\,$

JP-H01-89375 U

Date of Publication: June 13, 1989

Title: Sheet-shaped Sensor for Detecting Dielectric Constant
Application Number: Utility Model Application No. S62-63051 Filing Date: April 25, 1987
Inventors: Katsuhiko Tomita Kazuo Nakajima Takeshi Nakanishi
Applicant: Horiba Seisakusho Co., Ltd.
In the drawings, reference sign 9 denotes an insulating substrate; reference signs 11a and 11b denote thin film electrodes facing each other; reference sign B denotes an electrode portion for detecting dielectric constant; and reference sign C denotes an insulating film.

⑩日本国特許庁(JP)

0)実用新案出顧公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平1-89375

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月13日

G 01 R 27/26 G 01 N 27/02

H-7706-2G E-6843-2G

審查請求 未請求 (全 頁)

シート型誘電率測定用センサー 図考案の名称

> 顧 昭62-63051 ②実

願 昭62(1987)4月25日 2日

朥 彦 H 者 ②考 案

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製

作所内

和 男 (2)考 島

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製

作所内

剛 西 73考案 者

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製

作所内

株式会社 堀場製作所 ①出 願

英夫 弁理士 藤本 四代 理

京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

明 細 書

1. 考案の名称

シート型誘電率測定用センサー

2. 実用新案登録請求の範囲

絶縁性基板の表面に少なくとも一対の薄膜状対 向電極から成る誘電率検出用電極部を付着形成す ると共に、その誘電率検出用電極部の全体を、緻 密でかつ化学的に安定な絶縁性薄膜で被覆してあ ることを特徴とするシート型誘電率測定用センサ

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、多種多様な物質を測定対象にし得ると共に、その誘電率を高精度で容易に測定できる、全く新規な構成のシート型誘電率測定用センサーに関する。

〔従来の技術〕

例えば油脂 (動物油、植物油、鉱物油など)の・ 鮮度を評価するひとつの方法として、その油脂の 鮮度と相関の深い誘電率を測定する手段が用いら



れることがあるが、かかる誘電率の測定は、従来 は次のようにして行われていた。

即ち、原理的には、第7図に示すように、F/ Vコンパーター1、発振回路2、信号処理回路3, 較正回路4,表示器5および電源回路6等から構 成された公知の誘電率測定器Aに、一対の平板状 対向電極 7 a , 7 b から成る誘電率検出用電極部 Bを接続し、その電極部Bを、容器8内に収容さ れた測定対象物質であるサンプル油〇中に浸漬さ せると、非導電性物質であるサンプル油Oは電極 部Bに対する誘電体となって、これら電極部Bと サンプル油Οとでコンデンサーが構成されて、そ の誘電率が前記誘電率測定器Aにより計測される (つまり、より詳しく言えば、誘電率検出用電極 部Bを構成する両電極7a,7b間に、測定対象 物質であるサンプル油口が存在しない場合と存在 する場合との静電容量変化から、サンプル油〇の 誘電率が計測される)。そこで、その計測された 誘電率の値からサンプル油〇の鮮度(あるいは劣 化度)の評価を行うのである。



ところで、前記誘電率検出用電極部Bの実際的な構造については、非常に取り扱いが容易で実用的な構成を有するものとして、本考案者らが最近開発し、特願昭62-031860号(昭和62年2月14日出願)により、既に提案しているものがある。

それは、第8図(イ)の平面図ならびに第8図 (ロ)の縦断面図に示すように、例えばセラミックスはとりの無機多孔性材料あるいはよりを動脂などのから成るである。 のの上面側に、測定対象物質であるがでは状の絶縁性を のの上面側に、測定対象物質である。 ででで安価により、ままには、大々とに構成のサンプルを ものにはすることに構成である。 で変対象物質のサンプルがいる。 で変対象物質のサンプルがいる。 で変対象物質のサンプルがいる。 で変対象物質のサンプルがいる。 で変対象物質のサンプルがいる。 で変対象物質のサンプルを ものには、大々、各権歯形 である。 で変がように、大々、各権歯形 では、大々、各権歯形 では、大々、各権歯形



11 b からの信号取り出し用端子である。

[考案が解決しようとする問題点]

しかしながら、上記のように新たに開発され、 実用上種々の利点を備えているシート型誘電率測 定用センサーにおいても、その更なる改良を目指 して種々検討した結果、なお次のような難点があ ることが認識されるに至った。

即ち、上記従来構成のシート型誘電率測定用センサーにおいては、それに滴下収容される測定対象物質(前記従来例ではサンプル油O)が、誘電率検出用電極部Bにおける各電極11a,11b
および絶縁性基板9の表面に対して直接接触するようになっているために、

(ア)測定対象物質(サンプル油〇)が誘電率検出用電極部Bにおける基板 9 の表面部に浸透して、次の測定のために洗浄しても完全には除去できないために、絶縁性基板 9 の劣化を招き易く、従って、測定回数あるいは測定順序によって測定値が変化してしまうというように、耐久性ならびに測定精度および測定結



果の再現性の面で大きな問題があり、

(イ)また、測定対象物質が導電性の物質(例えば水、アルコールなど)である場合には、両電極11a、11b間に抵抗成分が発生するために、測定対象物質の存在による静電容量変化を正確に計測できず、従って、この従来構成のシート型誘電率測定用センサーは、前記サンプル油Oのように非導電性の物質しか測定対象にできず、非常に汎用性に乏しい、といった種々の欠点があった。

本考案は、かかる実情に鑑みて鋭意研究の結果なされたものであって、その目的は、耐久性、測定精度、測定結果の再現性に優れ、かつ、非導電性物質は勿論、導電性物質についても、その誘電率を十分に精度良く計測可能な汎用性の高いシート型誘電率測定用センサー開発・提供せんとすることにある。

[問題点を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本考案によるシート型誘電率測定用センサーは、絶縁性基板の表面



に少なくとも一対の薄膜状対向電極から成る誘電 率検出用電極部を付着形成すると共に、その誘電 率検出用電極部の全体を、緻密でかつ化学的に安 定な絶縁性薄膜で被覆してある、という特徴を備 えている。

(作用)

かかる特徴構成故に発揮される作用は下記の通りである。



よび測定結果の再現性の低下を招くことが無く、また、たとえ水やアルコールなどの導電性物質を測定対象物質とする場合であっても、その導電性の測定対象物質と誘電率検出用電極部における各薄膜状対向電極とは、前記絶縁性薄膜で電気的に分離されているから、従来のように両電極間に抵抗成分が発生することが無く、従って、測定対象物質の存在による純粋な静電容量変化を正確に計測できる。

〔実施例〕

以下、本考案に係るシート型誘電率測定用センサーの各種具体的実施例を図面(第1図ないし第6図)に基いて説明する。

第1図(イ)の平面図ならびに第1図(ロ), (ハ)の各縦断面図は基本的な実施例を示し、図示しているように、比較的小型で薄い矩形平板状の絶縁性基板 9 (この例では、縦×横×厚さが、15mm×15mm×1mm程度のガラスプレート)の表面(上面側)に、測定対象物質 O (液体あるいは粉末などの固体)を滴下あるいは載置するなど



の操作により収容可能な凹部 10を形成すると共 に、その凹部10の底部表面に、少なくとも一対 の櫛歯形薄膜状対向電極11a, 11bから成る 誘電率検出用電極部B (この例では、全体として 縦×横×厚さが、8mm×8mm×0.2μm程度で、 各線幅および間隔は20~30 A 程度のアルミニ ウム電極)を形成すると共に、少なくともその誘 電率検出用電極部Bの全体(この例では、その電 極部Bが付着形成されている絶縁性基板9の上面 側全体)を、緻密で(つまり、測定対象物質を透 過させない性質を有しており)かつ化学的に安定 な(つまり、測定対象物質によって変質し難い性 質を有する) 絶縁性薄膜C(この例では、厚さが 1000人程度の石英膜)を形成して、全体とし てシート状チップ構造をなすシート型誘電率測定 用センサーXを構成してある。なお、図中11A, 11Bは、夫々、各櫛歯形薄膜状対向電極11a, 11 b からの信号取り出し用端子であり、これら はプラグ部12上に至るように形成されている。 ところで、上記構成のシート型誘電率測定用セ



ンサーXは、下記のように、半導体製造プロセス に類似した量産方式により、容易にかつ安価に製 造できるものである。

即ち、前記ガラス製絶縁性基板9における測定対象物質〇を収容するための凹部10の研磨表面に、例えば真空蒸着したアルミニウム薄膜に対するリソグラフ処理を行う等の手段を用いて、前記電極11a,11bから成る誘電率検出用電極部Bを形成し、次に、それら基板9と両電極11a,11bとの間の良好な密着性を確保するために、300℃の窒素雰囲気中で約15分程度シンタリング処理を施し、しかる後、前記電極部Bが付着形成されている絶縁性基板9の上面側全体に、RFスパッタリング等の手段を用いて、石英膜を堆積形成することにより、簡縁性薄膜Cを形成するのである。

なお、前記絶縁性基板 9 としては、上記したガラスプレートに限らず、単結晶シリコン、アルミナ、SiO2、石英など他の絶縁性無機物質から成るプレートを用いてもよいことは勿論、プラス



チックプレートなどの他の材質からなる基板上に それら絶縁性無機物質の何れかを C V D , 溶射な どの手段により付着させたものを用いてもよい。

また、前記電極11a.11bとしては、上記 したアルミニウム電極に限らず、銀などの他の導 電物質を用いてもよい。

更に、前記絶縁性薄膜Cとしては、上記した石 英膜に限らず、例えばCVDにより形成した窒化 シリコン膜などのように、緻密でかつ化学的に安 定なものであれば、他の材質のものを用いてもよ い。

更にまた、上記実施例においては、前記誘電率 検出用電極部Bを、一対の櫛歯形薄膜状対向電極 11a, 11bで構成したものを示したが、その 形状は対向櫛歯形に限らず、例えば対向渦巻形に するなど任意の形状を採用し得るものであり、ま た、複数対の対向電極を電気的並列関係に設ける ようにしてもよい。

さて、上記のように構成されたシート型誘電率 測定用センサーXは、測定に際して、第2図に示 すように、コンパクトな電卓型に構成された誘電 率測定器 Y (この場合には、特にオイル鮮度計と して用い得るように構成されているが、一般的な 誘電率測定器として用い得ることは言うまでもな い) におけるセンサー装着部13に対して、着脱 自在に装着される。なお、誘電率測定器Yは、図 示しているように、その外面部に、誘電率表示部 14, 鮮度判定結果表示用LED15 …, シート 型誘電率測定用センサーX側のプラグ部12に対 応するコンセント部16や、図示はしていないが、 ON/OFFスイッチ, ゼロ点調整ボリューム, スパン調整ボリューム等の制御手段を備えている。 また、その内部回路構成は、測定された誘電率に 基いて鮮度の良否を判別する判定回路 (図示せず) を備えていることを除いて、前記第7図で説明し た誘電率測定器の場合と基本的に同様であるから、 その説明は省略する。

かかる構成において、前記誘電率測定器Yにおけるセンサー装着部13に対して、上記本考案のシート型誘電率測定用センサーXを装着し、電源

なお、第3図のグラフは、上記シート型誘電率 測定用センサーXおよび誘電率測定器Yを用いて、 比誘電率εが既知である種々の物質(この場合に は全て液体である)を測定対象として、その静電 容量Eの測定実験を行った結果の一例を表すもの であり、この結果から明らかなように、両者は非 常に良い相関を示しており(この場合における回帰式は、E=7.5 & + 5 6.1 であり、これが前記検量線に相当する)、従って、これらシート型誘電率測定用センサーXおよび誘電率測定器Yによれば、非常に優れた誘電率測定精度および良好な直線性が得られることを確認できた。

ところで、上記した実施例においては、測定対象物質を消したするのを調査する。 変物質を消していないでは、誘電などので、測定によって、誘電などの導入して、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をできません。 ところで、上記したまで、測定には、は、対象をでは、対象をできません。 ところで、上記したまで、測定はは、対象をできません。 を選出して、対象をできません。 対象をできません。 対象をできません。 対象をできません。 対象をできません。 対象をできません。 対象をできません。 対象をできません。 ができません。 を探討したは、対象をできまた。 を関定する。 を探討したは、対象をできまた。 を関定する。 を関定する。



また、第6図に示すように、シート型誘電車測定用センサーXを、単純な矩形平板が向電極111a,11b,2を両面に、準に大力の絶縁性基板11b,2を両面に、薄膜状対向電極111a,2をでは、11b,2をで

〔考案の効果〕

以上詳述したところから明らかなように、本考 案に係るシート型誘電率測定用センサーによれば、 絶縁性基板の表面に付着形成した誘電率検出用電 極部の全体を、緻密でかつ化学的に安定な絶縁性 薄膜で被覆する、という手段を採用したことによ



って、耐久性、測定精度、測定結果の再現性を従来に比べて大幅に優れたものにでき、また、ひとつのセンサーでありながら、非導電性物質であると導電性物質であるとを問わず、多種多様な物質を測定対象にでき、かつ、その誘電率を十分に精度と計測できるので、汎用性が極めて高い、という優れた効果が発揮されるに至った。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第6図は、本考案の各種具体的実施例を示すものであって、第1図(イ)は基本的実施例に係るシート型誘電率測定用センサーの一部を破断した平面図、第1図(ハ)は第1図(イ)のⅡ-Ⅱ線矢視図、第2図はその使用例を説明するための全体斜視図、第3図は実験結果を表すがっための全体斜視図、第4図は別の使用例を説明するための全体斜視図、第5図(イ)は別の実施例に係るシート型誘電率測定用センサーの一部を破断した平面図、第5図(ロ)は第5図(イ)の実



施例に係るシート型誘電率測定用センサーの構成 およびその使用例を説明するための全体斜視図で ある。

そして、第7図および第8図は、本考案の技術的背景および従来技術の問題点を説明するためのものであって、第7図は原理的な誘電率測定システムを示すプロック回路構成図であり、第8図は従来構成のシート型誘電率測定用センサーの具体的構成を示し、第8図(イ)はその平面図であり、第8図(ロ)は第8図(イ)の唯一確線矢視図である。

1 l a, 1 l b ……"薄膜状对向電極、


B … … ... 誘電率検出用電極部、

C……絶縁性薄膜。


出願人 株式会社堀場製作所代理人 弁理士 藤本英夫

第1図


(イ)



第 2 図




1049 実明 1 -8937



1050 ^{集開} 1 -8**93**75

公開実用平成 1−89375


第4図




1051 実間 1 -8937!

第 5 図

(イ)




(口)




公開実用平成 1─89375

第6図



第7図



銀期 1 (4)

第8図

(イ)

